



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BEZPODKŁADOWY lakier do parkietów

Zakres stosowania:

Jednoskładnikowy lakier alkilowo - uretanowy przeznaczony jest do lakierowania podłóg z drewna, korka i materiałów drewnopodobnych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Polecany jest do malowania parkietów i podłóg z desek w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu. Lakier nie wymaga stosowania podkładu wiążącego Domalux Capon Extra.

Główne cechy:

- ⇒ Łatwy w aplikacji
- ⇒ Nieuciążliwy zapach
- ⇒ Nie wymaga lakieru podkładowego

Kolor	bezbarwny
Wygląd powłoki	połysk, półmat
Czas wypływu, kubek wypływowy 4 mm, [s]	40÷80
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	0,870 ÷ 0,905
Ilość warstw	3 (parkiet) 2 (boazeria)
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 1), [h]	- 4
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 3), [h]	- 8
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 6), [h]	- 24

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 16
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l
Rozcieńczalnik	EKO – 1

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia do lakierowania powinna być czysta i sucha, bez pozostałości past, wosków i środków pielęgnacyjnych.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne przeznaczone do lakierowania przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, następnie oczyścić i odpylić.
- Dokonując wymalowań renowacyjnych należy na małej powierzchni wykonać próbę malowania i przyczepności. Stare powłoki lakiernicze należy zmatowić papierem ściernym 150, odpylić i odtłuścić.
- **Lakieru Domalux Bezpodkładowy nie stosuje się na podłoża zagruntowane lakierami nitrocelulozowymi.**

2. Malowanie

- Przed przystąpieniem do malowania lakier należy każdorazowo starannie wymieszać.
- Lakier należy nakładać w 2-3 warstwach przy pomocy pędzla z miękkim włosiem lub wałka (np. welurowego).
- Kolejne warstwy należy nakładać po wyschnięciu poprzedniej (w optymalnych warunkach ok. 16 h).
- Zalecane jest nakładanie lakieru w cienkich warstwach oraz zapewnienie wymiany powietrza.
- Przed położeniem ostatniej warstwy powierzchnię wyschniętą należy zmatowić papierem ściernym o granulacji: 150 (dla wersji półmat) i 240 (dla wersji połysk) a następnie starannie odpylić.

3. Dodatkowe informacje

- Optymalna temperatura przy malowaniu i suszeniu powłok powinna wynosić +18 do + 28°C a wilgotność względna powietrza 40-65 %. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia i utwardzania powłok lakieru.
- Nie malować w temperaturze poniżej +10°C.
- Uzyskaną powłokę można użytkować, po co najmniej 48 godzinach schnięcia w temperaturze 20°C.
- Przy malowaniu powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. podłogi, powłoki należy sezonować, co najmniej 7 dni przed oddaniem do eksploatacji.
- Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem EKO -1.

- Pomieszczenie przed malowaniem odpowiednio uprzątnąć i zabezpieczyć przed ruchami powietrza.
- Narzędzia przed użyciem należy odpowiednio przygotować w celu usunięcia luźnych cząstek mogących pozostać w powłoce.
- Konserwacje powierzchni należy wykonywać środkami do konserwacji podłoży lakierowanych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-SKDP-003
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	24.30.12-29.00.
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/i/FR):
600 g/l (2007)/500g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l**

Opakowanie handlowe 1L, 5L, 10L
