



SUPER AKRYL



- **siła krycia *******
- **bardzo wydajna**
- **odporna na zmywanie**

SUPER AKRYL to nowoczesna akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikalnej formule doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe i gipsowe oraz płyty kartonowo-gipsowe itp., tworząc matową trwałą powłokę, odporną na zmywanie. SUPER AKRYL charakteryzuje się doskonałym kryciem i czystością bieli, oraz zapewnia długotrwały efekt wymalowania.

Wyrób przeznaczony do malowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, zakładach przemysłowych i branży spożywczej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Efekt dekoracyjny	Mat
Kolorystyka	Biały
Wydajność	Do 14 m ² /l
Czas schnięcia	Do 2 h
Rozcieńczalnik	Woda pitna
Gęstość	Ok. 1,5 g/cm ³
Okres gwarancji	24 miesiące
Przechowywanie	Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem.
Transport	W szczelnych opakowaniach, krytymi środkami transportu, w temp. min +5°C.
Atesty i certyfikaty	Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie deklaracją zgodności z PN-C-81914:2002, PZH, Karta Charakterystyki KW-F50.
Opakowania	1 l, 5 l, 10 l

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ



SUPER AKRYL

do 14
m²/l

2 h
AAA

24
m-ce

5-25°C





Farbę dobrze wymieszać.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża nowe

- powinny być suche, odtłuszczone i czyste
- betonowe i cementowo-wapienne sezonowane min. 4 tygodnie zagruntować Nobigruntem lub farbą SUPER AKRYL rozcieńczoną 10-20% dodatkiem wody pitnej
- gipsowe i kartonowo-gipsowe zagruntować Nobigruntem

Podłoża poddawane renowacji

- usunąć skredowane i łuszczące się powłoki
- ubytki i spękania oraz rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną
- oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić
- zagruntować Nobigruntem



WARUNKI NAKŁADANIA

Warunki malowania

Temperatura powyżej 5°C.

Wysychanie w dobrze wentylowanych (wietrzonych) pomieszczeniach o temp. pokojowej

- nadaje się do ostrożnego użytkowania po 2 h
- pełne własności użytkowe po 3 h
- powtórne malowanie po 2 h



METODY NAKŁADANIA

Metody i parametry nakładania	Dodatek rozcieńcz. [%]	Lepkość (6mm) [sek.]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie wyjściowe MPa	Zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	max 2	Forma handlowa	-	-	2 ÷ 3
Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny)	max 2	Forma handlowa	0,46-0,53	15-17	do uzysk. krycia
Mycie narzędzi	Natychmiast po użyciu obficie wodą, zaschniętą farbę rozcieńczalnikiem RC-02.				



BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Wyrób niepalny.

W przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

S2 Chronić przed dziećmi.

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu, pomieszczenia mieszkalne należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadają się do użytku.

SUPER AKRYL



"Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9
Bezpłatna infolinia: 0-800-154-075
e-mail: info.nobiles@wlc.akzonobel.com
<http://www.nobiles.pl>