



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ALKILAK lakier wodoodporny

Zakres stosowania:

Lakier ftalowy przeznaczony jest do malowania drewna i materiałów drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń takich jak: drzwi, okna, boazerie oraz meble ogrodowe, altany i domki letniskowe. Szczególnie polecany jest w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Główne cechy:

- ⇒ Wysoka odporność na kontakt z wodą
- ⇒ Odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- ⇒ Wysoka trwałość powłoki

Kolor	bezbarwny
Wygląd powłoki	połysk
Czas wypływu, kubek wypływowy 4 mm, [s] – 70÷100	
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	0,980
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 1), [h]	- 12
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 3), [h]	- 20
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 20
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie	do 15 m ² /l
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Drewno przeznaczone do malowania powinno być wysezonowane i suche. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 12%.
- Elementy drewniane przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń, narażone na działanie czynników atmosferycznych i mikroorganizmów należy zabezpieczyć DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Przedmioty i elementy z drewna przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach zagruntować rozcieńczonym POKOSTEM LNIA NYM marki Drewnochron.

2. Malowanie

- Przed przystąpieniem do malowania lakier należy każdorazowo starannie wymieszać.
- Po wyschnięciu warstwy gruntującej, powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym nr 180 i po starannym odpyleniu pomalować dwukrotnie lakierem.
- Wyrób nakłada się pędzlem lub wałkiem bez potrzeby rozcieńczania.

3. Dodatkowe informacje

- Optymalna temperatura przy malowaniu i suszeniu powłok powinna wynosić +15 do + 25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia i utwardzania powłok lakieru.
- Niskie temperatury i zaniżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.
- Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-SKDP-026
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU: 24.30.12-29.00
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 500g/l (2007).
Produkt zawiera max 500 g/l.**

Opakowanie handlowe 1L, 10L
