PRODUKT: **FIX^2 KLEJ-USZCZELNIACZ bezbarwny**

Elastyczny, bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru®, o szerokim zakresie zastosowań. Zalecany jest do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na wszystkich rodzajach podłoży (również wilgotnych) oraz w przemyśle w miejscach, w których wymagana jest bezbarwna spoina i/lub kompatybilność z farbami. Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów, ani izocjanianów. Nie powoduje korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). W większości przypadków nie wymaga użycia gruntu. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania następujących materiałów: kamienia naturalnego, cegły, betonu, szkła, lustra, drewna, tynku, wełny mineralnej, waty szklanej, płyt kartonowo-gipsowych, tworzyw sztucznych (w wyjątkiem PE, PP i teflonu), metali.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie powinny być wyrównane, dokładnie oczyszczone (wolne od kurzu, rdzy, smarów, olejów itp.). Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny. Włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami w poprzek całej powierzchni przyklejanego elementu. Następnie połączyć klejone elementy, silnie i równomiernie dociskając.

DANE TECHNICZNE:

Skład:	MS Polimer®;
Kolor:	bezbarwny;
Gęstość:	1,08 ± 0,02 g/cm^3;
Rodzaj spoiny:	elastyczna;
Temperatura pracy:	+5°C do +40°C;
Czas tworzenia naskórka:	3-5 min;
Tempo utwardzania:	2,5mm/24h 4mm/48h
Odporność temp. spoiny po utwar.:	od -40°C do +80°C;
Wytrzymałość przy zerwaniu:	ok. 2,5 N/mm^2 (DIN 53504);
Wydłużenie przy zerwaniu:	ok. 400%
Dopuszczalne odkształcenie:	20%
Moduł @ przy wydłużaniu 100 %:	0,9 N/mm^2 (DIN 53504);
Twardość Shore A:	41 ± 2 (DIN 53504);
Wydajność:	300-500 g/m^2;

Odporność chemiczna:

Dobra:	na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, olej, tłuszcze
Ograniczona:	na estry, ketony
Brak:	na koncentraty kwasów i chlorowane węglowodory

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Chronić przed dziećmi. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

Produkt pakowany jest w opakowania o pojemności: 290 ml
Klej można przechowywać przez 9 miesięcy (od daty produkcji) w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C w suchym pomieszczeniu.

Data opracowania: 1.07.2005r.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.