



Karta techniczna

Acryl Heizkörperlack

Lakier akrylowy
Do wewnątrz

Malowanie: pędzlem
wałkiem

Wodorozcieńczalny

Kolor:	biały
Stopień połysku:	wysoki połysk
Rodzaj środka wiążącego:	czyste żywice akrylowe, wodorozcieńczalne
Baza pigmentowa:	biel tytanowa
Gęstość:	1,3 g/cm ³
Zastosowanie:	wodorozcieńczalny lakier do malowania grzejników i rur c.o.
Podłoże:	musi być niezakurzone, odrdzewione i odtłuszczone; dobrze trzymającą się starą powłokę lakierniczą należy oczyścić a następnie zmatowić (np. papierem ściernym). Luźno trzymające się pozostałości starych farb, wytarte i porysowane powłoki należy usunąć i zagruntować środkiem düfa-Allgrund. Na fabrycznie zagruntowanych podłożach należy wykonać próbę przyczepności
Prowadzenie prac:	malować dwukrotnie; każdą warstwę Acryl-Heizkörperlack'iem
Wytrzymałość na temperaturę:	do 90°C
Barwienie:	Acryl-Heizkörperlack można mieszać z Acryl-Buntlack'iem
Czyszczenie narzędzi:	natychmiast po użyciu umyć wodą
Przechowywanie:	w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem
Opakowania:	375 ml, 750 ml i 2,5 l
Zużycie:	ok. 10 m ² /l, w zależności od charakterystyki podłoża. Do dokładnego oszacowania zużycia zaleca się wykonanie malowania próbnego
Czas schnięcia:	po ok. 1 godz. odporna na dotyk. W chłodnych i wilgotnych miejscach czas schnięcia może się wydłużyć
Temperatura podczas prac:	min. +8°C dla podłoża i otoczenia, zarówno podczas prowadzenia prac jak i schnięcia. Nie malować przy ponad 85% wilgotności powietrza.
Wskazówki:	nawet przy stosowaniu materiałów niezawierających substancji szkodliwych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Chronić przed dziećmi. Podczas prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu należy zadbać o dobrą wentylację. W przypadku kontaktu z oczami i skórą – przemyć natychmiast wodą. Nie wylewać do

kanalizacji, zbiorników wodnych czy gruntu

Sysem lakierów

grupa IV

Skład

dyspersja akrylowa, biel tytanowa, extender, woda, glikole, addytywy, środki konserwujące

Utylizacja:

do recyklingu nadają się wyłącznie puste opakowania. Resztki produktu utylizować zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów: 080103 (odpady farb i lakierów na bazie wodnej) lub 080105 (wyschnięte farby i lakiery)

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.