Primacol® Farba magnetyczna



Primacol® Farba magnetyczna to szara, dyspersyjna farba podkładowa na bazie żywicy akrylowej pozwalająca uzyskać efekt ściany przyciągającej magnesy.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba magnetyczna Primacol® to akrylowa farba do wymalowań wewnętrznych. Farba zawiera dodatek magnetytu żelazowego, który nadaje jej właściwości przyciągające magnesy. Może być stosowana na wszystkich powierzchniach nadających się do malowania farbami lateksowymi. Na powierzchnię pomalowaną farbą magnetyczną można nanieść farbę w dowolnym kolorze nadając ścianie pożądany efekt.

DANE TECHNICZNE

skład chemiczny:	**wodna dyspersja akrylowa, magnetyt żelazowy, dodatki**
kolor:	**szary**
zapach:	**łagodny, specyficzny**
pH:	**około 9**
wygląd powłoki:	**matowa**
gęstość:	**2,2 ±0,1g/cm^3**
ilość warstw:	**2-4**
czas schnięcia dotykowy:	**ok. 2h**
czas schnięcia całkowity:	**ok. 12h**
sposób nanoszenia:	**pędzel, wałek**
nakładanie kolejnej warstwy:	**4-6h**
wydajność farby przy jednej warstwie:	**ok. 5m^2/1l**
zawartość lotnych związków organicznych:	**max 10g/l (kat.A/a/FW)**
mycie narzędzi:	**woda z detergentem**
okres trwałości:	**24 miesiące od daty produkcji**
warunki składowania:	**5-35^{o}C, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach**
opakowania handlowe:	**0,75l**

Farba zgodna z wymaganiami normy PN-EN 71-3:1998 + A1:2001 + Ap1:2001 + AC:2004 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 3. Migracja określonych pierwiastków".

Produkt posiada Atest higieniczny PZH.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. W przypadku ścian o większym ryzyku wystąpienia grzyba ściennego, warto zastosować płynny dodatek przeciwgrzybiczny do farb Primacol® Antygrzyb-2. Podłoża o bardzo dużej chłonności, skredowane lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym, np. Primacol Primagrunt.

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

MALOWANIE/STOSOWANIE

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5^{0}C. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać i nie mieszać jej z innymi farbami. W przypadku, gdy w późniejszym czasie trzeba będzie usunąć farbę, należy nakładać ją na wytapetowane podłoże. Używać tylko na gładkich powierzchniach. Farbę magnetyczną aplikuje się wałkiem malarskim z gąbki lub pędzlem. Nie stosować metody natryskowej. Nałożona farbę należy zostawić na 4-6 godzin do wyschnięcia, a dopiero potem nakładać nowa warstwę lub farbę nawierzchniowa. 1 litr farby wystarcza na ok. 5 m^2 powierzchni (jedna warstwa). Aby osiągnąć zadawalający efekt zaleca się wymalowanie co najmniej 3 warstw farby. Skuteczność farby magnetycznej zależy od grubości nałożonych warstw i wielkości oraz siły magnesów. Kilka warstw zwiększa efekt przyciągania, słabe magnesy nie przyczepiają się. Nie należy stosować ciężkich magnesów. Farbę można malować większością dostępnych w handlu farb dyspersyjnych, wodorozcieńczalnych lakierów i lakierów na bazie żywic syntetycznych w dowolnym kolorze, lub pokrywać cienką tapetą (zalecane min. 3 warstwy farby). Przed czyszczeniem narzędzi wodą dokładnie usunąć z nich farbę.
Uwaga! należy koniecznie przeprowadzić próbę na małej powierzchni, przy zastosowaniu konkretnej farby wierzchniej, aby upewnić się co do ostatecznego wyglądu powłoki oraz siły przyciągania.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

BHP:	**produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny**
pożarowe:	**produkt wodny – niepalny**
środowiskowe:	**nie klasyfikowany jako niebezpieczny**

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.unicell.pl, www.dekorujemydom.pl.

Wydanie
Autor: **Luiza Szwed**
Data: **18.08.2008r.**

Aktualizacja
Autor: **Tomasz Suchocki**
Data: **16.09.2011r.**