

Szpachlówka na tworzywa sztuczne BUMPER FIX

Opis:

Szpachlówka **Bumper Fix** – szpachlówka do tworzyw sztucznych. Posiada bardzo dużą elastyczność i znakomitą przyczepność do większości tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu i teflonu). Posiada również zadowalającą przyczepność do polipropylenu, umożliwiającą szpachlowanie nie zagruntowanej powierzchni.

Stosowane podłoża:

- tworzywa sztuczne z wyłączeniem PE i PTFE,
- stal,
- stal ocynkowana,
- aluminium,
- podkłady akrylowe dwukomponentowe,
- stare powłoki lakierowe.

Uwaga: Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na Podkład zwiększający przyczepność, podkłady reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie powierzchni:

- tworzywa sztuczne odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną (np. Scotch Brite Very Fine lub Scotch Brite Ultra Fine) i ponownie odtłuścić Zmywaczem do usuwania silikonu,
- powierzchnie stalowe odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić,
- powierzchnie aluminiowe odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną (np. Scotch Brite Fine lub Scotch Brite Very Fine) i ponownie odtłuścić,
- powierzchnie ocynkowane odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną (np. Scotch Brite Fine lub Scotch Brite Very Fine) i ponownie odtłuścić,
- podkład odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić,
- stare powłoki odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić.

Proporcje mieszania:

Szpachlówka na tworzywa sztuczne – 100 części wagowych,
Utwardzacz – 2 do 3 części wagowych.

Czas przydatności do nanoszenia od momentu wymieszania z utwardzaczem:

Od 5 do 8 min w temperaturze 20°C.

Czas schnięcia:

Od 30 do 45 min. w temperaturze 20°C.

Czas ten można skrócić przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczającej 60°C.

Szlifowanie:

- zgrubne P120 - P180,
- wykańczające P180 - P240.

Pokrywalny przez:

Szpachlówkę poliesterową natryskową i podkłady akrylowe. W przypadku nanoszenia na tworzywa sztuczne lub elementy szczególnie narażone na uderzenia, kolejne warstwy (podkład, lakier) powinny być uelastycznione Dodatkem zwiększającym elastyczność Novol art. nr 9001.

Zasady postępowania:

Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Stosować tylko zalecane ilości utwardzacza. Nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C. Szpachlówka posiada bardzo dobrą przyczepność do większości tworzyw sztucznych (laminatów poliestrowo-szklanych, poliamidów, kopolimerów styrenu i innych). Jedynie przy nanoszeniu na polipropylen warstwy o grubości przekraczającej 1 mm wskazane jest uprzednie zastosowanie dwóch dodatkowych warstw:


- Podkładu zwiększającego przyczepność Novol art. nr 7220,
- Podkładu akrylowego 5+1 HS Novol art. nr 7101 lub Podkładu akrylowego 3+1 MS Novol art. nr 7001, z użyciem Dodatku zwiększającego elastyczność Novol art. nr 9001.



Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię Scotch Brite




Odtłuścić zmywaczem antysilikonowym



Proporcje wagowo:
100+2-3
Potlife
5 - 8 min/20°C



Szpachlować



30-45 min/20°C



1.P120-P180
2.P180-P240

Kolor:

Ciemnoszary.

Czyszczenie sprzętu:

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

Szpachlówka: 24 miesiące w temperaturze 20°C.


Utwardzacz: 18 miesięcy w temperaturze 20°C

Przepisy BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

Opakowanie:

Szpachlówka dostarczana jest w opakowaniu jednostkowym 0.20, 0.5 kg.



Karta Techniczna - System naprawy tworzyw sztucznych

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL