Pattex Rapair Express

Techniczny Arkusz Danych
Zmiana: 07/06/2002

Uniwersalna masa do napraw
Spajanie, przytwierdzanie, wypełnianie, regenerowanie, uszczelnianie, naprawianie

Opis:	Reaktywny, szybko twardniejący kit koncentryczny.
Kolor:	Na zewnątrz zielony, w środku biały.
Zakres:	Do spajania i regenerowania wszystkich rodzajów materiałów: drewna, metali, ceramiki, plastiku (oprócz PE, PP oraz Teflonu), szkła, cegieł, kafli, gipsu, korka, luster, itp. Przykłady: *spajanie* akcesoriów łazienkowych i kuchennych, takich jak: wieszaki na ręczniki, lustra, haki, mydelniczki, stojaki na miksery; *wypełnianie* dziur; *regenerowanie* złamanych zawiasów oraz kawałków łańcuchów; *przytwierdzanie* uchwytów, odbojów drzwiowych, korpusów telefonicznych; *naprawianie* stopni schodów, krzeseł i wszystkich rodzajów mebli; *uszczelnianie* przecieków wodnych w rurach oraz instalacjach grzewczych.
Instrukcja użycia:	
- Przygotowanie powierzchni:	Powierzchnie, które mają być spojone, muszą być oczyszczone z pyłu i oleju. Powierzchnie te należy dokładnie zmatowić i osuszyć.
- Zalecenia praktyczne:	- Po użyciu kitu, należy niezwłocznie umyć ręce wodą i mydłem. - Oczyścić używane narzędzia lub powierzchnie przy pomocy alkoholu lub acetonu, zanim kit stwardnieje. Twardy kit posiada bardzo wysoką siłę spajania. Może być usunięty wyłącznie w sposób mechaniczny.
- Czas schnięcia:	Spojone elementy mogą być używane po upływie 10-15 minut od momentu zastosowania kitu. (15 minut: wytrzymałość na ścinanie >= 10 kg/cm^2, w temperaturze +23ºC, żelazo)
- Czas osiągnięcia pełnej gotowości do użytkowania:	Po około 60 minutach (w temperaturze +23ºC), kit może być szlifowany, polerowany, pokrywany, oraz można go poddawać wierceniu i obróbce mechanicznej.

- Czas utwardzania:	24 godziny po zastosowaniu (w temperaturze +23 ºC). Czas utwardzania jest dłuższy, jeśli temperatura otoczenia jest niższa od +23ºC.
Właściwości kitu utwardzonego:	
- Kolor:	Biały.
- Temperatura stosowania:	Od -30ºC do +150ºC.
- Wytrzymałość na ścinanie: (EN 1465)	Około 50 kg/cm^2 (w temperaturze 23 ºC, żelazo).
- Twardość według Shore'a (D)	Około 70.
Inne właściwości:	Łatwy w ugniataniu. Ulega utwardzaniu nawet na mokrych powierzchniach oraz pod wodą. Podczas utwardzania nie kurczy się, ani nie pęcznieje. Materiał utwardzony może być szlifowany, polerowany, pokrywany, oraz można go poddawać wierceniu i obróbce mechanicznej. Posiada dobrą odporność na wodę, olej oraz typowe rozpuszczalniki.
Warunki przechowywania:	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +10 ºC do +25 ºC.
Dopuszczalny okres przechowywania:	2 lata, przy prawidłowym przechowywaniu w oryginalnym opakowaniu. Po tym okresie, należy zwrócić się o poradę do naszego Działu Technicznego.

UWAGA Informacja ta oparta jest na naszym aktualnym poziomie wiedzy. Informacja jest przekazana w dobrej wierze, ale nie ma na celu gwarantowania jakichkolwiek właściwości produktu. Użytkownicy muszą sami sprawdzić, czy nie występują okoliczności wymagające dodatkowych informacji albo środków ostrożności lub zweryfikowania szczegółów podanych powyżej.

HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf.(+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78

Zmiana: 02

Opracowała:
Veronique Bru
07/06/2002

Dokument ten nie jest podpisany, ponieważ został wygenerowany elektronicznie